

SilFix Mirror Bond

ОПИСАНИЕ

SilFix Mirror Bond - однокомпонентный клей в виде пасты на основе синтетических каучуков в органических растворителях. Клей предназначен для приклеивания зеркал.

Цвет бежевый; объем картриджа 290 мл.

СВОЙСТВА

- Однокомпонентный
- Быстрое и очень сильное начальное схватывание
- Эластичный шов
- Устойчив к влажности
- Отличная адгезия к большинству оснований

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Синтетический каучук
Цвет	Бежевый
Плотность	1,20 ± 0,05 г/см ³
Температура нанесения	+10...+30 °С
Время схватывания клея при 23 °С и 50 % относительной влажности	10-20 мин.
Время полимеризации при 23 °С и 50 % относительной влажности	24-72 ч.
Сухой остаток	72%
Температура эксплуатации	-20...+60°С

ПРИМЕНЕНИЕ

SilFix Mirror Bond применяется для:

- приклеивания зеркал к стенам
- склеивание декоративных элементов из дерева, гипса, корка, древесно-стружечных плит, металла, камня, пенополистирола
- приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки

Подготовка поверхности

1. Очистите рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений с помощью ацетона или этанола (стекло, металлы, плитка) или детергентом (синтетические материалы).
2. Прикрутите на картридж насадку, которая идет в комплекте, и отрежьте ее кончик в соответствии с необходимой шириной шва. Вставьте картридж в специальный пистолет для клеев и герметиков.

3. Клей наносить полосками на всю приклеиваемую поверхность, сохраняя расстояние 5 см между полосками и примерно 2 см от края зеркала, чтобы обеспечить приток воздуха.
4. Соедините склеиваемые поверхности и зафиксируйте.
5. Положение элемента можно легко откорректировать без рассоединения в течение 3-5 минут после склеивания в пределах 2-3 мм. Для больших зеркал (больше 0,15 м²) использовать удерживающее элементы для предотвращения обвала зеркала.
6. Свежий клей можно очистить растворителем. Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ

SilFix Mirror Bond не подходит для PE, PP, тефлону и поверхностей, постоянно подвергающихся воздействию воды.

Пока клей полностью не отвержден, избегать контакта с водой.

Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием.

SilFix Mirror Bond не подходит для поверхностей чувствительных к растворителям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальных, герметично упакованных картриджах, при температуре в пределах от +5°C до +30°C. Защищать от мороза и перегрева. В холодную погоду перед использованием следует выдержать клей при температуре +20°C.

УПАКОВКА

290 мл картридж.

Свяжитесь с нами, если Вас интересует другая упаковка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Храните в недоступном для детей месте. Избегайте контакта с кожей.

Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте и компания не несет ответственности за ошибки произошедшие в результате технологических изменений или исследований прошедших между сроком издания данного документа и выпуска продукции.

Перед использованием, покупатель должен провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться в соответствии продукта особенностям использования. Все покупатели могут связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации по использованию, если они в этом нуждаются.

Наши гарантийные обязательства действуют на все продукты при их правильном хранении, использовании и поддерживаются в соглашениях о продаже.

Техническая информация в данном описании не является полной и может быть получена по запросу.

